

Scheda tecnica



Stucco in pasta specifico per legno e muri PER INTERNO

Lo stucco in pasta **K2** è una sapiente formulazione di stucco pronta all'uso. Specifico per muri e legno.

Campi d'impiego:

Ideale per una rasatura rapida e pulita di superfici murali nuove prima dell'applicazione di carte da parati. Ottimo per la rasatura di vecchie pareti dopo la rimozione di precedenti rivestimenti. Ideale per il riempimento di cavillature, fessure e crepe su superfici murali interne e per una finitura altamente qualitativa, estremamente fine al di sotto dei 50 micron.

Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il ns. primer **K2 ACRIL FIX**.

Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione, facile carteggiabilità ed è un ottimo ricettore di tutti i tipo di pitture murali.

Caratteristiche tecniche:

<i>Aspetto del prodotto:</i>	pasta densa
<i>Colore:</i>	bianco
<i>Residuo secco:</i>	75%
<i>Massa volumica:</i>	1660 g/l circa
<i>Granulometria:</i>	inferiore a 0,1 mm
<i>Temperatura di applicazione:</i>	da +5° C a +40° C
<i>Tempo di essiccazione completo:</i>	24 ore circa a 20° C

Modalità d'uso:

Preparazione del fondo:

Pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere.

Applicazione:

Pronto all'uso. Caricare la spatola con il prodotto ed applicare sulla superficie imprimendo sull'attrezzo una leggera pressione uniforme e costante.

In caso di spessori elevati (oltre 2 mm) si consiglia di riempire la superficie con più applicazioni successive. Piccole imperfezioni o sbavature possono essere rimosse dopo l'asciugatura da una leggera carteggiatura. Prima di applicare pitture e tappezzerie accertarsi che lo strato di stucco sia perfettamente indurito ed asciutto, evitando di esporlo a forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.

Avvertenze:

Si consiglia di non applicare lo stucco ad una temperatura inferiore a +5° C e ritenere questo valore come temperatura minima per l'applicazione e per un buon indurimento del prodotto.

Lo stucco in pasta K2 deve essere usato allo stato originale senza aggiunte



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008 Cert. SGS N° IT07/0886

di materiali estranei. Il prodotto non richiede l'applicazione di un primer fissativo prima di essere pitturato.

Fornitura:

Secchielli e tubi da:



Tubo da: 150 gr.

COD. EAN:
8032628018008



Secchiello da: 250 gr.

COD. EAN:
8032628010057



Secchiello da: 0,5 Kg.

COD. EAN:
8032628010040



Secchiello da: 1 Kg.

COD. EAN:
8032628010033



Secchiello da: 5 Kg.

COD. EAN:
8032628010026



Secchiello da: 20 Kg.

COD. EAN:
8032628010255

Conservazione:

Il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per max 10 mesi circa.

Legenda applicazioni:



TEMPO DI LAVORAZIONE:
sempre pronto.



RESA:
1 m²/kg (spessori di 1 mm circa).



TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:
da 5° C a 40° C.



PER INTERNO.

Pronto all'uso.

Ideale per finiture altamente qualitative.



ESSICAZIONE a 20° C:
da 2 a 6 ore.



SPESSORE:
1 mm ogni strato.



VERNICIABILE:
ad essiccazione avvenuta.



STRUMENTI RACCOMANDATI:
spatola e frattazzo.

Ottimo potere riempitivo.

Ideale per mobili, infissi in legno.

Note:

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.