

# UNIMARC FINITURA LEGNO

VERNICE PROTETTIVA TRASPARENTE IDRODILUIBILE INODORE PER ESTERNI ED INTERNI

cod. 3180638/819

## DESCRIZIONE

UNIMARC FINITURA LEGNO è una vernice idrodiluibile per la protezione e decorazione di superfici in legno all'interno ed esterno.

Il legante a base di un copolimero acrilico e particolari assorbitori dei raggi UV, consente l'utilizzo del prodotto anche all'esterno in condizioni di forte esposizione agli agenti atmosferici e ai raggi solari.

Il film prodotto dall'applicazione è dotato di ottima pienezza e risulta particolarmente elastico, rimanendo inalterato nonostante le naturali variazioni strutturali del legno.

## INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su legno all'esterno ed all'interno:

Superfici in legno nuove, vecchie e già precedentemente verniciate quali perlinature, sottotetti, infissi, poggiosi, steccati, persiane, scale, ecc.

ATTENZIONE al trattamento su legni ricchi in tannino. Per ridurre la formazione delle macchie scure applicare il fondo isolante UNIMARC PRIMER ANTITANNINO cod. 3080001/0019.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: resina acrilica in dispersione acquosa
- Solvente: acqua
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 - 1,10 kg/l
- Viscosità di confezionamento UNI 8902: 800 ± 75 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
- Brillantezza UNI EN ISO 2813:  
.3180819 lucida: >85, angolo lettura di 60°  
.3180638 satinata: 20±5, angolo lettura di 60°
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 6 ore.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in legno nuovo o riportato a nuovo:

- Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate.
- Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando Dil. Nitro 5170076.
- Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.
- Controllare che il legno non sia troppo umido.
- Su legni con assorbimento irregolare, teneri o secchi, applicare un primo strato di UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO incolore 3130300, diluito al 20-30% con acqua.
- All'esterno, per aumentare il grado di protezione del supporto, si consiglia l'applicazione di due strati di UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO serie 313 in tinta.
- Carteggiare le superfici esterne quindi procedere all'applicazione di 2 strati di UNIMARC FINITURA LEGNO, carteggiando tra uno strato e l'altro per rimuovere le fibre sollevate.
- All'interno possono essere applicati direttamente 2 strati di UNIMARC FINITURA LEGNO, carteggiando tra uno strato e l'altro.

Superfici in legno già verniciato:

- Carteggiare per asportare le fibre del legno sollevate.
- Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.
- Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando Dil. Nitro 5170076.
- Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.
- Controllare che il legno non sia troppo umido.
- Su legni con assorbimento irregolare, teneri o secchi, applicare un primo strato di UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO incolore 3130300, diluito al 20-30% con acqua.
- All'esterno, per aumentare il grado di protezione del supporto, si consiglia l'applicazione di due strati di UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO serie 313 in tinta.
- Carteggiare le superfici esterne quindi procedere all'applicazione di 2 strati di UNIMARC FINITURA LEGNO, carteggiando tra uno strato e l'altro per rimuovere le fibre sollevate.
- All'interno possono essere applicati direttamente 2 strati di UNIMARC FINITURA LEGNO, carteggiando tra uno strato e l'altro.

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:  
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C  
Umidità relativa dell'ambiente: <75%  
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Umidità del supporto: <10%
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Attrezzi: pennello, spruzzo.
- Rimescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso.
- Il prodotto è pronto all'uso.
- Nelle applicazioni a spruzzo diluire il prodotto al 5% max con acqua.
- Applicare il prodotto tal quale in strati successivi intervallati di almeno 6 ore.
- Nr strati: nelle applicazioni all'interno ed in condizioni ambientali non particolarmente severe si applicano 2 strati di prodotto; in caso contrario e su legno nuovo è consigliabile l'applicazione in 3 strati.
- La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo l'uso.
- Resa indicativa: 5-6 mq/l a 2 strati su legno mediamente assorbente.

## TINTEGGIATURA

Il prodotto è compatibile con le paste coloranti del Sistema Tintometrico Marcromie (fino al 5% max).

## MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C  
Temperatura minima di conservazione: +5 °C  
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

# UNIMARC FINITURA LEGNO

VERNICE PROTETTIVA TRASPARENTE IDRODILUIBILE INODORE PER ESTERNI ED INTERNI

cod. 3180638/819

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. E: vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne (base Acqua): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)

UNIMARC FINITURA LEGNO Contiene max: 130 g/l VOC

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare in luogo ben ventilato. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## VOCE DI CAPITOLATO

Vernice protettiva trasparente per interni-esterni.

Applicazione, superfici in legno già predisposte, di vernice protettiva trasparente per interni-esterni UNIMARC FINITURA LEGNO cod. 3180638/3180819, a base di resina acrilica in dispersione acquosa, in almeno 2 strati nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.*