

MARCONOL FLATTING

VERNICE OLEOSINTETICA LUCIDA PER LEGNO

cod. 8460619

DESCRIZIONE

MARCONOL FLATTING è un prodotto a base di resine sintetiche lungolio, per la verniciatura di manufatti in legno all'interno ed all'esterno, dotato di buona elasticità che consente al film di seguire le variazioni dimensionali del supporto.

Il film applicato di MARCONOL FLATTING conferisce buon potere protettivo e decorativo.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su legno all'esterno ed all'interno:
Superfici in legno nuove, vecchie e già precedentemente verniciate quali perlinature, sottotetti, poggiali, steccati, persiane, scale, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: resina sintetica da elevata lunghezza d'olio
- Solvente: miscela di idrocarburi alifatici
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $0,92 \pm 0,05$ kg/l
- Viscosità UNI 8902: 400 ± 50 cps a 25°C (con viscosimetro rotazionale Rotothinner).
- Brillantezza UNI EN ISO 2813: >90 angolo lettura di 60°
- Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): fuori polvere in 2 ore; al tatto in 6 ore; sovraverniciabile dopo 12 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Superfici in legno nuovo:
- Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate.
 - Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando un diluente idoneo.
 - Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.
 - Controllare che il legno non sia troppo umido.
 - Su legni teneri e secchi oppure con assorbimento eccessivo, applicare uno strato di MARCONOL IMPREGNANTE colorato serie 843 o, per applicazioni all'interno, di MARCONOL FONDO TURAPORI 8100031.
 - Carteggiare le superfici quindi procedere all'applicazione di 2 strati di MARCONOL FLATTING secondo le modalità descritte dalle indicazioni per l'applicazione.

- Superfici in legno già verniciato:
- Carteggiare per asportare le fibre del legno sollevate.
 - Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.
 - Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando un diluente idoneo.
 - Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.
 - Sulle zone degradate oppure con assorbimento eccessivo, applicare uno strato di MARCONOL IMPREGNANTE colorato serie 843 o, per applicazioni all'interno, di MARCONOL FONDO TURAPORI 8100031.
 - Carteggiare le superfici quindi procedere all'applicazione di 2 strati MARCONOL FLATTING secondo le modalità descritte dalle indicazioni per l'applicazione.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. $+8^\circ\text{C}$ / Max. $+35^\circ\text{C}$
Umidità relativa dell'ambiente: $<75\%$
Temperatura del supporto: Min. $+5^\circ\text{C}$ / Max. $+35^\circ\text{C}$
Umidità del supporto: $<10\%$
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Attrezzi: pennello, rullo.
- Rimescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso.
- Diluizione: pronto all'uso.
- L'applicazione a spruzzo è effettuabile esclusivamente nell'ambito di attività soggette ai provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (artt. 267 e segg. Del D. lgs n. 152/2006), previa diluizione al 10% con Acquaragia 5200010.
- Applicare il prodotto in strati successivi intervallati di almeno 12 ore.
- Nr strati: nelle applicazioni all'interno ed in condizioni ambientali non particolarmente severe si applicano 2 strati di prodotto; in caso contrario e su legno nuovo è consigliabile l'applicazione in 3 strati.
- La pulizia degli attrezzi va fatta con Acquaragia 5200010 subito dopo l'uso.
- Resa indicativa: 8-9 mq/l a 2 strati su legno mediamente assorbente. E' consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è fornito nella versione lucida incolore.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: $+30^\circ\text{C}$
Temperatura minima di conservazione: $+5^\circ\text{C}$
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/e: vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne (base solvente): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010)
MARCONOL FLATTING Contiene max: 400 g/l VOC

Infiammabile.
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Vernice oleosintetica lucida per legno.
Applicazioni, su superfici già predisposte, di Vernice

MARCONOL FLATTING

VERNICE OLEOSINTETICA LUCIDA PER LEGNO

cod. 8460619

oleosintetica lucida per legno MARCONOL FLATTING cod. 8460619, a base di resine sintetiche lungolio in solventi alifatici, in almeno 2 strati nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.