

QUARZO FINE

Pittura murale al quarzo per interni ed esterni

H-05



Pittura per pareti esterne di supporto minerale.
 Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/c): 75 g/l (2007)/ 40 g/l (2010).
 Il prodotto Quarzo fine contiene al massimo 2 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Pittura al quarzo a grana fine per interni ed esterni a base di resina-stirolo acrilica in dispersione, pigmenti selezionati e farina di quarzo.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile: lasciare stagionare pulire eventuali macchie di sporco.

Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua.

Pitture a calce e silicati: eliminare completamente, spolverare.

Superfici murali con muffe: dopo la pulizia, disinfettare con RISANA DISINFETTANTE. Registrazione n°11548 del Ministero della Sanità. Lasciare asciugare perfettamente.

Stuccare all'interno con ROSTUCCO IN PASTA o IN POLVERE ed all'esterno con STUCCO CEMENTIZIO o FONDO A RASARE.

Applicare una mano di isolante avendo cura di scegliere quello idoneo in funzione del tipo di supporto, ACRILBLOK, BLOCCAMURO, IMPRIMITORE INCOLORE, IMPRIMITORE PIGMENTATO, PONTE DI ANCORAGGIO. Per premiscelati applicare esclusivamente una mano di isolante a solvente inodore PONTE DI ANCORAGGIO.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di **QUARZO FINE** con un intervallo di circa 6 - 8 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a +5°C. Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno 2 o 3 giorni. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5 °C.

*** Per tinte derivate da basi deep, extradeep e basi colorate, la diluizione dovrà essere compresa tra 0 e 10% massimo, in volume, anche in relazione all'assorbimento del supporto; per tinte derivate dalla base pastel e medium tra 20 e 25%. Si consiglia di effettuare una prova applicativa preventiva.**

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **QUARZO FINE** pittura murale al quarzo finissimo, mediante pennello o rullo o spruzzo.

DATI PRINCIPALI A 20°C. E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
10		ACQUA		ACQUA		* Vedi nota	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		=		1,65		* Vedi nota	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO E COLORPRO		3 - 4 ORE		=		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI / SI		24 ORE		35000 cps		30%	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIAM. UGELLI 1,7 - 1,9 mm PRESSIONE 3 - 4 atm	
24 MESI		6 - 8 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.rossettivernici.it