

SIGNALMARC

PITTURA SPARTITRAFFICO

serie 010

DESCRIZIONE

SIGNALMARC è un prodotto specifico per la segnaletica orizzontale, a base di resine sintetiche, caratterizzata da rapidità di essiccazione, buona adesione ed elasticità, elevata resistenza all'abrasione.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Pavimentazioni stradali: asfalto, supporti cementizi, porfido, ecc...

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Natura del Legante: miscela di resine alchidiche e caucciù clorurati.
-Solvente: idrocarburi alifatici

. 0100039 bianca

Il pigmento contenuto nel bianco è il biossido di titanio

-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,69±0,02 kg/l.

-Viscosità: 70-95 U. KREBS a 25 °C

. 010139 bianca rifrangente:

-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,75±0,02 kg/l.

-Viscosità: 80-95 U. KREBS a 20 °C

-Indice di rifrazione: 1,51

-Granulomeria sfere:

Vaglio A.S.T.M	apertura maglie	% sfere
n. 60	0,25 mm	100
n. 70	0,21 mm	98-100
n. 80	0,177 mm	85-90
n. 140	0,105 mm	15-35
n. 230	0,062 mm	0-5

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Eliminare ogni traccia di polvere.
- Su supporto asciutto applicare SIGNALMARC secondo le modalità riportate nelle indicazioni di applicazione.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Umidità relativa dell'ambiente: <75%.

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Umidità del supporto: <10% U.R..

- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale, ghiaccio o sotto l'azione diretta del sole.

- Attrezzi: pennello, spruzzo.

- Rimescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

- Diluizione: 2-5% con Diluente per spartitraffico 5060605.

- Per applicazioni su cemento è possibile diluire il prodotto con Dil. Nitro 5170076.

- La pulizia degli attrezzi va fatta con Diluente per spartitraffico 5060605 o Dil. Nitro 5170076.

- Resa indicativa: 1,5 mq/l (spessore 180-200 micron).

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nelle colorazioni bianca 0100039, bianca rifrangente 0100139.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006

Prodotto esclusivamente per usi professionali

- Nocivo - facilmente infiammabile

- Contiene:

Toluene

2-butanonossima può provocare una reazione allergica

- Facilmente infiammabile.

- Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

- Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

- Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

- L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

- Conservare fuori della portata dei bambini.

- Conservare lontano da fiamme e scintille non fumare.

- Usare soltanto in luogo ben ventilato.

- Non gettare i residui nelle fognature.

- In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

- Non respirare i gas / fumi / vapori / aerosoli.

- In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

- Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/cee e 1999/45/ce e successive modifiche ed adeguamenti.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura spartitraffico.

Applicazione, su superfici già predisposte, di pittura spartitraffico SIGNALMARC serie 010, a base di miscela di resine alchidiche e caucciù clorurato, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.